

AL. PIASTÓW 41
71-065 SZCZECIN

tel.: (091) 48 98 78

49 43 25

Fax: (091) 34 09 46

**OCENA STOPNIA
PALNOŚCI MATERIAŁU**

WASZ ZNAK

NASZ ZNAK

SZCZECIN, DNIA

IOTZ/FR/104/95

18-05-1995 r.

Metody badań:BADANIE STOPNIA PALNOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH wg BN-87/8826-02
Odpowiednik: NF P 92-501**Zamawiający:** ALUPLAST Sp. z o.o.
ul. Wagrowska 14
61-369 Poznań**Materiał:** okna i drzwi z kształtowników SYSTEMU ALUPLAST
IDEAL 2000

skład: PVC - HI

Producent materiału: ALUPLAST Sp. z o.o., POLSKA
ALUPLAST GmbH, NIEMCY**Wyniki końcowe**

		Wartość średnia	Odchylenie standardowe	Współczynnik zmienności [%]
Wskaźnik zapalności	[-]	0.05	0.07	140.06
Wskaźnik spalania	[-]	0.13	0.06	42.68

Klasyfikacja materiału: materiał trudno zapalny w rozumieniu - Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 8 lutego 1995 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki. (Dz. U. nr 10, poz. 46)*Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie badanych próbek i niekoniecznie oznacza, że wyroby podobne lub pozornie identyczne będą posiadać te same właściwości.***Przedruk i kopiowanie :** tylko za zgodą firmy ALUPLAST**Objętość protokołu :** niniejszy protokół zawiera dwie strony